

## БЕТОН-ЗАЩИТА ВД-АК-008

**Полимерный состав глубокого проникновения.**

**Предназначен для обеспыливания поверхности бетонных, мозаичных полов, песко-цементных стяжек и других пылящих и разрушающихся пористых поверхностей. Глубоко проникает в капиллярно-ячеистую структуру бетона, заполняет пустоты полимерным составом, одновременно скрепляя его. После применения создается тонкая полимерная пленка, которая защищает поверхность от дальнейшего проникновения воды и грязи.**

### СВОЙСТВА:

- состав на основе финской (CH POLIMER OY) полимерной дисперсии с добавкой воска
- обладает хорошей адгезией
- можно наносить в сырых помещениях
- легко наносится, быстро сохнет
- безвреден
- не содержит токсичных и горючих растворителей!



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в промышленном и гражданском строительстве, эксплуатации объектов, в частном строительстве и быту:
  - производственные цеха, склады, гаражи, открытые площадки, тротуарная и мостовая плитка
  - торговые предприятия и выставочные площадки
  - для сухой поверхности, а также свежееуложенной бетонной стяжки
- для внутренних и наружных работ

### УПАКОВКА:

- БЕТОН-ЗАЩИТА фасуется в канистры 5 кг, 10 кг и полимерную емкость 30 кг.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия

### НАНЕСЕНИЕ:

- БЕТОН-ЗАЩИТА наносится на сухую поверхность, предварительно очищенную от грязи, толстых слоев пыли, отслаивающихся старых покрытий.
- наносить при температуре не менее +5 °С и не более +30°С.
- равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, щетки, швабры или кисти на обрабатываемую поверхность.
- следите за тем, чтобы поверхность была хорошо смочена составом.
- поверхности с повышенной гигроскопичностью при необходимости обработать 2 раза.
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.
- для поверхностей, не имеющих укрытия от прямого воздействия осадков, рекомендуется ежегодная обработка.
- инструмент промыть водой сразу после окончания работы.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Разбавитель не требуется

Время высыхания "на отлип" 30 - 60 минут, до твердого состояния не менее 12 часов (В зависимости от температуры и влажности).

Сухой остаток не менее 12%

Плотность ~ 0,9 кг = 1 л

Ориентировочный расход состава при нанесении в 1 слой:

№ п/п	Материал окрашиваемой поверхности	Расход кг/м2
1.	бетон, цементная штукатурка	0,25-0,35

Чистка инструмента водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь высыхания

Хранение защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.

Токсичность экологически безвредна, без запаха

Стандарты ТУ 2316-001-23522126-2012 и ГОСТЫ

## **ГАРАНТИИ:**

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем.
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.